

湿式汙過用

品名	材質	糸のタイプ		織り方	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	通気性 (cm ³ /cm ² ·sec)	汙過機のタイプ
		経	緯					
TR G940B2K	PET	F	F	二重織	0.5	450	0.3以下	フィルタープレス
TR 9B	PET	F	F	綾織	0.5	280	5	ベルトフィルター
TR 9F	PET	F	F	綾織	0.6	490	1.4	フィルタープレス、リーフフィルター
TR 815K	PET	F	F	綾織	0.27	235	0.8	ベルトフィルター
TR 132AK	PET	F	F	二重織	0.6	550	0.8	フィルタープレス
TR 246D3K	PET	F	F	二重織	0.7	460	2.5	フィルタープレス
TR 2600	PET	S	S	綾織	1.2	800	3	フィルタープレス
TR T-7	PET	ウェブ		フェルト	1	520	11	ベルトフィルター、水平ベルトフィルター
TR 15085	PET	ウェブ		フェルト	1.8	810	5	フィルタープレス
TR 150115S	PET	ウェブ		フェルト	2.3	1150	3.3	フィルタープレス(ラスター用)
NY 201A	Nylon-6	F	F	綾織	1	535	22	フィルタープレス、ベルトフィルター
NY 856	Nylon-6	F	F	綾織	1	570	15	フィルタープレス
NY NM103K	Nylon-6	M	M	平織	0.5	370	7	フィルタープレス
NY 1230WK	Nylon-6	M	M	朱子織	0.65	530	10	フィルタープレス
NY 1250NK	Nylon-6	M	M	朱子織	0.63	470	27	フィルタープレス
NY 1260NLK	Nylon-6	M	M	朱子織	0.6	460	30	フィルタープレス
NY 1280NK	Nylon-6	M	M	朱子織	0.65	475	40	フィルタープレス
PP G930B1K	PP	F	F	二重織	0.5	280	0.3以下	フィルタープレス
PP G930B11	PP	F	S	二重織	0.7	400	0.3以下	フィルタープレス
PP 9F	PP	F	F	綾織	0.8	400	4	フィルタープレス
PP 9FM	PP	F	M+F	綾織	1.2	640	1.8	水平ベルトフィルター
PP 1290K	PP	M	M	朱子織	0.46	270	27	フィルタープレス
PP 26F	PP	F	F	綾織	1	490	8	フィルタープレス
PP 26S	PP	S	S	綾織	1.5	600	1.7	フィルタープレス
PP 60B	PP	M	S	朱子織	0.5	240	25	ベルトフィルター
PP 132K	PP	F	F	二重織	0.6	370	0.4	フィルタープレス
PP 201A	PP	F	F	綾織	0.9	380	20	フィルタープレス
PP 210	PP	F	F	綾織	1.3	500	45	フィルタープレス
PP 312B	PP	F	F	平織	1	520	1.3	フィルタープレス、水平ベルトフィルター
PP 412HK	PP	F	F	平織	1	600	0.4	フィルタープレス
PP 560K	PP	F	F	二重織	1.1	570	0.6	フィルタープレス
PP 830杉A4	PP	F	F	綾織	2	790	23	フィルタープレス(ラスター用)
PP 934K	PP	F	S	二重織	0.9	570	0.3以下	フィルタープレス
PP 936K	PP	F	S	二重織	0.86	530	0.3以下	フィルタープレス
PP 1105	PP	M	M	綾織	0.7	270	120	ベルトフィルター
PP 35065-1	PP	ウェブ		フェルト	1.2	600	1	フィルタープレス
KA 300B	Modacrylic	S	S	平織	0.9	460	1.5	リーフフィルター

注記；糸のタイプ S；スパンヤーン F；マルチフィラメントヤーン M；モノフィラメントヤーン